

## AKTIVMONOTACKGYPS

Adesivo per piastrelle monocomponente a base di solfato di calcio.

### DESCRIZIONE:

AKTIVMONOTACKGYPS è un adesivo monocomponente a base di anidrite, resine ed inerti silicei selezionati che, con la sola aggiunta di acqua pulita, dà origine ad un impasto cremoso e molto lavorabile ad elevate prestazioni.

### APPLICAZIONI:

Il prodotto è appositamente formulato per la posa di pavimentazioni in piastrelle di ceramica senza l'utilizzo di primer su sottofondi in massetto a base anidrite. E' possibile effettuare la sigillatura delle fughe dopo 6 ore.

### DATI TECNICI:

PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORE
Granulometria, UNI EN 933-1	mm	≤ 0,315
Massa volumica malta fresca, UNI 8995	kg/cm <sup>3</sup>	1,50 ± 0,02
Acqua d'impasto	% in peso	25 - 26
Adesione a trazione a secco, UNI EN 1348	N/mm <sup>2</sup>	> 1,0
Adesione a trazione dopo immersione in acqua, UNI EN 1348	N/mm <sup>2</sup>	> 1,0
Adesione a trazione dopo azione del calore, UNI EN 1348	N/mm <sup>2</sup>	> 1,0
Adesione a trazione dopo cicli gelo/disgelo, UNI EN 1348	N/mm <sup>2</sup>	> 1,0
Scorrimento, UNI EN 1308	mm	< 0,5
Tempo utile d'impiego	min	45-75
Temperatura di applicazione	°C	+5 - +30

### PRECAUZIONI:

Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.

Non applicare con temperature inferiori a + 5° o superiori a + 30°.

Non applicare su supporti gelati o bagnati.

Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.

Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano l'assorbimento del supporto.

Stoccare il prodotto in luogo asciutto per un tempo non superiore a 12 mesi dal lotto di produzione stampato sul lato del sacco (codice di 8 numeri) dove, la prima cifra identifica l'anno, le tre successive il giorno progressivo (es. 8100 = 9 aprile 2008) e le ultime quattro l'ora.