





-  SMOOTHING COMPOUNDS
-  RASANTI
-  MICRO-MORTIERS D'EGALISATION
-  SZPACHLE I GŁADZIE



## RASOMIX<sup>®</sup>

### Into-rasante bianco e grigio cementizio antiritiro per interni ed esterni

#### Descrizione

RASOMIX è un rasante-intonaco fibrorinforzato senza ritiro, dotato di elevate caratteristiche di plasticità, anche in fase di presa, studiato per la realizzazione di qualunque tipo di rasatura, riparazione, stuccatura, ricostruzione di parti mancanti, fino alla creazione di manufatti in bassorilievo, sia a mano libera che su sagoma.

#### Campo di impiego

RASOMIX viene impiegato:

- come riempitivo di fessure e per risarcire parti mancanti;
- per il rifacimento, anche parziale, di intonaci;
- per la ricostruzione e la rimodellazione di parti mancanti di balconi, scale o altri elementi architettonici (fino a 50 mm di spessore in un'unica mano);
- per rasare a basso, medio o alto spessore, in un'unica mano, fino a 30 mm in un'unica mano.

#### Vantaggi

RASOMIX:

- possiede elevate caratteristiche di adesione al supporto;
- possiede eccezionale lavorabilità e rimodellabilità in fase plastica;
- consente di effettuare riparazioni sul cls con ottima mimetizzazione;
- permette di realizzare rasature fino a 30 mm di spessore in un'unica mano;
- possiede eccezionale versatilità d'impiego;
- possiede elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- è colorabile con ossidi di ferro.

#### Applicazione

Preparazione del supporto:

- effettuare un'accurata pulizia ed eliminare le parti incoerenti;
- supporti con elevato sfarinamento devono essere pretrattati con NORDLATEX VA.

Preparazione del prodotto

Impastare un sacco di RASOMIX con 6,0÷6,5 litri d'acqua pulita e mescolare lentamente con mescolatore a frusta, fino ad ottenere un impasto senza grumi, regolando l'acqua in funzione del tipo di intervento da eseguire.

Applicazione del prodotto

Applicare con cazzuola, frattazzo d'acciaio o plastica in una sola mano e rifinire con frattazzino di spugna o frattazzo d'acciaio umidi.

Per la realizzazione di spessori superiori a 15 mm in una sola mano su superfici estese è consigliabile l'aggiunta di ghiaio lavato con granulometria da 5 a 10 mm, in quantità massima pari a 1/3 del volume dell'impasto.

#### Pulizia attrezzi

Gli attrezzi potranno essere puliti con acqua a prodotto fresco; se il prodotto è indurito dovrà essere asportato meccanicamente.

#### Resa





Per ottenere 1 mm di spessore di prodotto indurito occorrono circa 1,5 kg di prodotto per 1 m<sup>2</sup>.

#### Avvertenze

- Applicare con temperatura compresa tra +5°C e +35 °C.
- Non idoneo per la ristrutturazione del calcestruzzo con evidente interessamento dell'armatura.

#### Colore



-  SMOOTHING COMPOUNDS
-  RASANTI
-  MICRO-MORTIERS D'EGALISATION
-  SZPACHLE I GŁADZIE



## RASOMIX®

### Into-rasante bianco e grigio cementizio antiritiro per interni ed esterni

Il prodotto è disponibile nei colori bianco e grigio.

#### Caratteristiche

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO			
consistenza		---	polvere
colore		----	bianco; grigio
residuo solido		%	100
granulometria, EN 933-1		mm	< 0,63
DATI APPLICATIVI (a +20°C e 50% U.R.)			
massa volumica impasto		kg/m <sup>3</sup>	1700
acqua di impasto		%	24÷26
durata dell'impasto		min	25
tempo inizio – fine presa, EN 196-3		min	30-60
temperatura di applicazione		°C	da +5 a +35
spessore massimo applicabile in un'unica mano	come rasante	mm	30
spessore massimo applicabile in un'unica mano	per ricostruzione e modellatura di parti mancanti di balconi, scale, ecc.	mm	50
tempo di maturazione per pitturazione		giorni	15÷20
PRESTAZIONI FINALI			
resistenza a compressione, EN 1015-11	a 28 giorni	N/mm <sup>2</sup>	6,2
resistenza a flessione, EN 1015-11	a 28 giorni	N/mm <sup>2</sup>	3,1
adesione su calcestruzzo, EN 1542	a 28 giorni	N/mm <sup>2</sup>	1,1
reazione al fuoco		euroclasse	A1

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla norma a fianco riportata.

#### Confezioni e conservazione

RASOMIX è disponibile nelle colorazioni BIANCO e GRIGIO.

Confezioni	4 sacchetti da 5 Kg in pallet da 24 scatole; sacco da 25 kg in pallet da 48 sacchi
Conservazione	6 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura tra +5°C e +35°C. Il prodotto teme l'umidità.

#### Note Legali

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet [www.nordresine.com](http://www.nordresine.com) contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica.

#### Edizione

02/07/2014

