

NORDTEX FLEX SD

ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO SOTTO MASSETTO A UMIDO



- pannello fonoisolante anticalpestio
- rigidità dinamica estremamente bassa
- Pannello isolante per massetti umidi tipo cemento o anidrite
- Comprimibilità: CP 5



CAMPI DI APPLICAZIONE

Pannelli isolanti rigidi, anticalpestio da posare sotto pavimentazioni umide.

DATI TECNICI

Fabbricazione controllata secondo la normativa DIN EN 13171	
Identificazione dei pannelli spessore	WF-EN 13171-T6-SD 18-CP5
Classe di reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-1	E
Conducibilità termica λD [W/(m*K)]	0,038
Resistenza termica RD [(m ² *K) / W]	0,50 spess.(20/21) 0,75 spess. (30/31)
Densità [kg / m ³]	160
Calore specifico c [J / (kg*K)]	2.100
Rigidità dinamica (MN/m ³) mm	18
Resistenza relativa di carico [(kPa*s) / m ²]	≥ 20
Componenti	Fibra di legno
Codice rifiuti (EAK)	030105/170201

FORMATI

Spessore mm	Formato mm	Peso [kg/m ²]	Pannelli / Bancale	m ² / Bancale	Peso / Bancale [kg]
20	1.220x575	3,20	240	168,360	303
30		4,80	168	117,852	319

Dimen. Bancale: 1220x575 → 1,15m x 1,22m x 2,20m – 2,65m

CERTIFICAZIONI

