


THERMOPOR PLAN TV 7 +

BLOCCO RETTIFICATO AD ALTE PRESTAZIONI TERMICHE CON RIEMPIMENTO DI LANA DI ROCCIA

Omologazione Z 17.21 - 1293 Deutsche Institut für Bautechnik (Centre of expertise for civil engineering)

Blocco rettificato, altamente porizzato con riempimento di lana di roccia per la realizzazione di murature di tamponamento ad alta efficienza energetica. Posa dei blocchi con incastro a secco nei giunti verticali, e malta a strato sottile nel piano orizzontale, applicata preferibilmente con apposito rullo stendimalta



FORMATO E CARATTERISTICHE

Destinazione di utilizzo			Tamponamento		
SPESSORE MURO cm			36,5	42,5	
Codice articolo			87166 +	87176 +	
Lunghezza	mm		247	247	
Spessore	mm		365	425	
Altezza	mm		249	249	
Fabbisogno mattoni	pezzi/m ³		44	38	
Fabbisogno mattoni	pezzi/m ²		16	16	
Peso blocco	kg/pezzo		15,91	18,42	
Peso indicativo al bancale	kg		780	668	
Pezzi per bancale	pezzi		40	30	

ISOLAMENTO TERMICO 1)

valore calcolato di conducibilità termica $\lambda_{10} / \lambda_{edn} = 0,07 \text{ W/(mK)}$

Valore U	W/m ² K		0,18	0,16	
----------	--------------------	--	------	------	--

ISOLAMENTO ACUSTICO 1)

valore calcolato = $19,9 \times \log M$

Valore di isolamento acustico Rw	dB		50,5	51,2	
----------------------------------	----	--	------	------	--

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di densità grezza	kg/m ³		600	
Percentuale di foratura	%		63	
Resistenza al taglio normativa f_b / f_m	N/mm ²		40/55	50/65
Resistenza a compressione f_k	N/mm ²		2,8 / 3,4	
Valore calcolato del carico/peso proprio	KN/m ³		7,0	
Classe di resistenza a compressione			6 / 8	

RESISTENZA AL FUOCO 2)

Reazione al fuoco			Euroclasse A1	
-------------------	--	--	---------------	--

1) Dati della parete intonacata 2,0 cm alleggerito + 1,5 cm interno 2) Resistenza al fuoco: riferita a costruzione in muratura realizzata conformemente alla certificazione