

MEMBRANE FRENI AL VAPORE VARIABILE
ALL'UMIDITÀ E STRATO ERMETICO ALL'ARIA

AMPACK AMPATEX® VARIANO 3

FRENO A VAPORE VARIABILE ALL'UMIDITÀ E STRATO ERMETICO ALL'ARIA



Vantaggi

- Superficie idonea all'incollaggio: i nastri adesivi aderiscono molto bene
- Stampigliatura per favorire il taglio: fa risparmiare tempo
- Valore sd 2,45 m con 70 % di umidità: ideale per la costruzione grezza nei mesi invernali
- Ideale per tetti piani completamente isolati in costruzioni in legno

CAMPI DI APPLICAZIONE

Perfetto per il tetto piano con struttura in legno. Idoneo anche per il risanamento di tetti a falda con un involucro esterno spesso. Il telo offre una particolare sicurezza per la costruzione grezza nei mesi invernali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dati tecnici		Valore	Norme
Valore s_d		0,80 m - 60 m	EN 1931
Peso		90 g/m²	EN 1849-2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	180 N / 5 cm 125 N / 5 cm	EN 12 311-2 / A
Allungamento a rottura	longitudinale trasversale	68 % 79 %	EN 12 311-2 / A
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	125 N 110 N	EN 12 310-1
Comportamento al fuoco		E	EN 13 501-1
Impermeabilità all'acqua a 2 kPa		Superato	EN 1928
Larghezza della sovrapposizione		10 cm	
Linearità		< 75 mm / 10 m	EN 1848-2
Resistenza alla temperatura		da – 40 a + 80 °C	
Resistenza in base all'invecchiamento artificiale		Superato	EN 1296
Resistenza alla forza di taglio dei giunti		130 N E	N 12 317-2
Tenuta all'aria		Ermetico	

TIPI DI FORNITURA

Denominazione	Dimensione rotolo	Contenuto paletta
AMPATEX® Variano 3	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 rotoli = 3.000 m²
AMPATEX® Variano 3	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 rotoli = 3.000 m²

Le informazioni in questo documento si basano sulla nostra esperienza, ma senza garanzia. L'utente è responsabile della verifica prima dell'uso, poiché le condizioni di impiego non sono sotto il nostro controllo. In caso di dubbi, consigliamo test preliminari o supporto tecnico. Nordtex si riserva il diritto di modificare prodotti e dati senza preavviso. Versione 2.11.2026