

MEMBRANE FRENI AL VAPORE
PARTE INTERNA O CALDA

AMPACK AMPATEX® A PRIMO PLUS

FRENO A VAPORE IN ALLUMINIO MICROFORATO, ALTAMENTE RESISTENTE ALLO STRAPPO.



Vantaggi

- Comportamento al fuoco: A2-s1,d0
- Valore sd 50 m: freno vapore
- Non infiammabile: non contribuisce alla propagazione dell'incendio nel piano dell'impianto
- Superficie in pellicola di alluminio microperforata: riflette calore ed elettrosmog

Impiego come freno vapore / barriera di tenuta all'aria / barriera contro l'elettrosmog sul lato caldo dell'isolamento termico in tetti, pareti, pavimenti e soffitti in costruzioni aperte alla diffusione verso l'esterno. Ideale per l'isolamento a insufflaggio grazie a valori di resistenza allo strappo estremamente elevati.

CARATTERISTICHE TECNICHE		UNITÀ		
Valore sd		m	EN 1931, EN ISO 12572	50
Grammatura		g/m²	EN 1849-2	420
Reazione al fuoco			EN ISO 11925-2, EN 13501-1	A2-s1,d0
Resistenza alla temperatura		°C	---	-35 ~ 90
Massima resistenza a trazione	longitudinale	N/50mm	EN 12310-2	2750
	trasversale	N/50mm		2280
Allungamento massimo	longitudinale	%	EN 12311-2	4,8
	trasversale	%		4,6
Resistenza allo strappo	longitudinale	N	EN 12311-1	500
	trasversale	N		500
Larghezza della sovrapposizione		cm		10
Emissività		%		2
Riflettanza		%		98
Tenuta all'aria				ermetico